

การเตรียมผงสีเซรามิกจากเศษหนังฟอกเหลือทิ้ง

Preparation of ceramic pigment from tanned leather waste

ปรานี จันทร์ลา¹, นิธิวัชร นวอัครฐานนท์², อรวรรณ ศรีคุ้มวงษ์¹

Pranee Junlar¹, Nithiwach Nawaukarathanant², Orawan Srekumwong¹

รับบทความ: 1 มีนาคม 2565 แก้ไขบทความ: 17 พฤษภาคม 2565 ยอมรับตีพิมพ์: 6 มิถุนายน 2565

1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการนำเศษหนังฟอกเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมฟอกหนังซึ่งมีโครเมียม (Cr) เป็นส่วนประกอบมาใช้ผลิตเป็นผงสีเซรามิก โดยเริ่มจากนำเศษหนังฟอกเหลือทิ้งมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และองค์ประกอบทางเฟสด้วยเครื่อง X-ray fluorescence (XRF) และ X-ray diffraction (XRD) ตามลำดับ จากนั้นนำเศษหนังฟอกเหลือทิ้งเผาที่ 1,100 °C พบเฟสหลักคือ โครเมียม (II) ออกไซด์ (Cr_2O_3) ถูกใช้เป็นแหล่งของโครเมียมสำหรับการผลิตผงสีนำเศษหนังหลังเผามาผสมแบบเปียกกับซิงค์ออกไซด์ (ZnO) อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ ($\text{Al}(\text{OH})_3$) เพื่อผลิตผงสีชมพูในระบบ Zn- Al-Cr และผสมกับซิงค์ออกไซด์และเฟอร์ริกออกไซด์ (Fe_2O_3) เพื่อผลิตผงสีน้ำตาลในระบบ Zn-Fe-Cr นำส่วนผสมไปเผาที่อุณหภูมิ 1,200 °C ก่อนนำไปใช้เป็นผงสีในเคลือบของสโตนแวร์ จากนั้นเติมเศษหนังหลังเผาและผงสีที่เตรียมได้ 10 wt% ลงในเคลือบเซรามิกใส เคลือบลงบนเนื้อดินบิสกิตแล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิ 1,200 °C ผลการทดลองพบว่าขึ้นทอดอบหลังเผาให้สีเขียว สีชมพู และสีน้ำตาล ดังนั้น เศษหนังฟอกเหลือทิ้งสามารถเป็นแหล่งให้โครเมียมที่นำไปผลิตเป็นผงสีเซรามิกได้ นอกจากนั้น ยังได้ทดสอบหาปริมาณสารตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) และโครเมียม (Cr) ที่ละลายออกจากเคลือบ

Abstract

This research studies on the utilization of tanned leather waste from tannery industries composed of chromium for producing the ceramic pigment. Firstly, the chemical composition and phase composition of the waste were characterized using X-ray fluorescence (XRF) and X-ray diffraction (XRD), respectively. The waste fired at 1,100 °C, which the main phase was chromium (II) oxide (Cr_2O_3), was used as chromium source to create the ceramic pigment. The fired waste was wet-mixed with ZnO and $\text{Al}(\text{OH})_3$ to create the pink pigment (Zn-Al-Cr system) and with ZnO and Fe_2O_3 to create the brown pigment (Zn-Fe-Cr system). The mixtures were then fired at 1,200 °C before using as ceramic pigment in a glazed stoneware. 10 wt% of the fired waste and the prepared pigments were separately added into the transparent glaze and were then coated on the biscuit samples before firing at 1,200 °C. The results shown that the glazed samples (green, pink, and brown) were successfully produced the ceramic pigment using the tanned leather waste as chromium source. Moreover, the leaching of Lead (Pb), Cadmium (Cd) and Chromium (Cr) from glazed product were detected.

คำสำคัญ: สีเซรามิก เศษหนังฟอกเหลือทิ้ง การเตรียมสีเซรามิก

Keywords: Ceramic pigment, Tanned leather waste, Preparation of ceramic pigment

¹ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

² สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* Corresponding author e-mail address: pranee@dss.go.th

1. บทนำ (Introduction)

อุตสาหกรรมฟอกหนังเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ อุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งสามารถผลิตแผ่นหนังสำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แผ่นหนังสำเร็จรูปจะถูกนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องหนังประเภทต่าง ๆ เฟอร์นิเจอร์ และเบาะหนังรถยนต์ เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้ประกอบการมากกว่า 100 โรงงาน ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับโรงงานขนาดกลาง พบว่าในกระบวนการผลิตแผ่นหนังสำเร็จรูป วัสดุเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการตัดแต่งหนังส่วนเกิน ปรับแต่งความหนา และตกแต่งขอบ มีประมาณ 10-20 ตัน/เดือน/โรงงาน โดยวัสดุเหลือทิ้งดังกล่าวถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น สกัดคอลลาเจนเพื่อใช้งานในด้านการเกษตร เป็นต้น แต่พบว่ายังคงมีวัสดุเหลือทิ้งบางส่วนที่ไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ เศษหนังฟอกเหลือทิ้งจากการขัดตกแต่งด้วยกระดาษทรายเพื่อปรับความหนา ซึ่งมีจำนวนประมาณ 2-3 ตัน/ปี/โรงงาน ปัจจุบันโรงงานต้องจ้างบริษัทเอกชนเพื่อนำไปกำจัดในราคาสูง เศษหนังดังกล่าวมีส่วนผสมของโครเมียม เนื่องจากในกระบวนการฟอกหนังจะต้องใช้เกลือของโครเมียมเป็นสารเคมีในการฟอกหนัง เพื่อป้องกันการเน่าเสียของแผ่นหนัง [1-3] ซึ่งเกลือดังกล่าวมีส่วนประกอบหลักเป็นโครเมียมมากกว่า 50 % ดังนั้น การใช้เศษหนังฟอกเหลือทิ้งดังกล่าวเป็นแหล่งของโครเมียมจึงมีความน่าสนใจ

สีเซรามิก คือ สีที่ได้จากการนำวัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของสารประกอบออกไซด์ของโลหะมาบดผสมและเผาให้อยู่ในรูปของผลึกที่มีความเสถียรของโครงสร้าง เมื่อนำไปผสมในเคลือบจะทำให้สีที่สม่ำเสมอและถูกต้อง ทำให้สะดวกในการใช้งานและควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกได้ดี ส่วนใหญ่แล้วผลึกจะอยู่ในรูปของสารประกอบออกไซด์ โดยวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตผงสีเซรามิก คือ ออกไซด์ของโลหะต่าง ๆ ได้แก่ ดีบุก (Sn), โคบอล (Co), นิกเกิล (Ni), วานเดียม (Va), เหล็ก (Fe) และ โครเมียม (Cr) เป็นต้น ด้วยการนำออกไซด์ที่ให้สีต่าง ๆ มาผสมกันในอัตราส่วนต่าง ๆ และนำไปเผาที่อุณหภูมิในช่วง 1,100-1,300 °C ซึ่งจะทำให้เกิดสีหลังเผาที่แตกต่างกัน เพื่อผลิตสีที่หลากหลายและนำไปใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีสีสันที่สวยงาม [4-6]

จากงานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตสีเซรามิก พบว่าการผลิตผงสีเซรามิกสีแดงและสีเปลือกมังคุด (Sn-Ca-Si-Cr) เป็นสีเซรามิกที่ได้มาจากการผสมของดีบุกออกไซด์ (SnO₂) โคบอลออกไซด์ (Co₂O) ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO₂) และโครเมียมออกไซด์ (Cr₂O₃) จากนั้นนำไปเผาที่อุณหภูมิ 1,250-1,300 °C พบว่าผงสีหลังเผาเกิดเป็นสีแดง จนถึงสีเปลือกมังคุด ซึ่งเกิดจากการแพร่ของไอออนโครเมียมเข้าไปในโครงสร้างของผลึกที่อุณหภูมิสูง ทำให้เกิดความเสถียร

และไม่ละลายออกจากโครงสร้างในสภาวะบรรยากาศออกซิเดชัน และยังพบว่าองค์ประกอบทางเคมีของสารตั้งต้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยจำเป็นต้องควบคุมไม่ให้มีส่วนประกอบของเหล็กปนเปื้อนในปริมาณสูง [4-7]

นอกจากนั้น สำหรับการผลิตผงสีเซรามิกสีเขียว (Cr-Co-Zn-Al) เป็นสีเซรามิกที่ได้มาจากการผสมโคบอลออกไซด์ โครเมียมออกไซด์ ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) อะลูมินา (Al₂O₃) เเผาที่อุณหภูมิ 1,250-1,280 °C พบว่าได้ผงสีหลังเผาเป็นสีเขียวที่เสถียรที่อุณหภูมิสูง เนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่ทนไฟสามารถใช้เป็น Body stain ได้ [4-8]

ยิ่งไปกว่านั้น โครเมียมออกไซด์ ยังสามารถนำมาผสมกับซิงค์ออกไซด์ และเหล็กออกไซด์ ให้ผงสีเซรามิกสีน้ำตาล เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 1,200-1,300 °C และได้ผงสีชมพูเมื่อนำโครเมียมออกไซด์มาผสมกับอะลูมินา ซิงค์ออกไซด์ และกรดบอริก เเผาที่อุณหภูมิ 1,200-1,300 °C โดยการเกิดสีนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณโครเมียมออกไซด์ที่เติมลงในส่วนผสมหลัก ในกรณีที่เติมปริมาณโครเมียมออกไซด์ไม่เกิน 1 wt% พบว่าสีหลังเผาจะไม่ปรากฏเป็นสีชมพู แต่จะออกเป็นสีเหลืองอมส้ม ซึ่งถ้าต้องการให้เกิดสีชมพูจะต้องใส่ในปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 5 wt% [4-8]

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ส่วนตะกอนน้ำทิ้ง (sludge) จากอุตสาหกรรมฟอกหนัง สามารถเป็นแหล่งให้โครเมียม ที่ใช้เป็นตัวเติมในเตรียมผงสีตาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกได้ ด้วยการนำตะกอนดังกล่าวไปเผาที่อุณหภูมิ 1,100 °C จากนั้นนำไปผสมเหล็กออกไซด์ (Fe₂O₃) 35-55 wt% คอปเปอร์ออกไซด์ (CuO) 10-15 wt% นิกเกิลออกไซด์ (Ni₂O₃) 20-25 wt% เเผาที่อุณหภูมิ 1,200 °C จะได้ผงสีตาที่สามารถนำไปใช้เป็นผงสีเซรามิกได้ [9] หรือนำส่วนเศษหนัง (Leather waste) ที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานฟอกหนัง เเผาแคลไซต์ที่อุณหภูมิ 900 °C ผสมกับซิงค์ออกไซด์ 1 โมล อะลูมินา 0.95 โมล และ เศษหนังแคลไซต์ 0.05 โมล เเผาที่อุณหภูมิ 1,200 °C เกิดเป็นโครงสร้างสปีเนล ZnAl_{0.95}Cr_{0.05}O₄ ผงสีชมพู สามารถใช้เป็นผงสีเซรามิกได้ [10]

เพื่อตอบโจทย์ของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) การนำวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นขยะกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ โดยนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ดังนั้น คณะวิจัยจึงสนใจศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเศษหนังฟอกที่มีส่วนประกอบของโครเมียม ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการปรับความหนาของแผ่นหนังด้วยการขัดกระดาษทรายจากอุตสาหกรรมฟอกหนัง กลับมาใช้ใหม่ในการผลิตผงสีเซรามิกซึ่งเป็นวัสดุที่สำคัญในอุตสาหกรรมเซรามิก สำหรับใช้ในการตกแต่งลวดลายให้ผลิตภัณฑ์เซรามิกมีสีสันสวยงาม และนำไปใช้ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มจากการนำเศษหนังฟอกเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม

ฟอกหนังมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิค X-ray fluorescence (XRF) องค์ประกอบทางเฟสด้วยเทคนิค X-ray diffraction (XRD) ศึกษาอุณหภูมิเผาที่เหมาะสม โดยเผาเศษหนังที่อุณหภูมิ 800-1,100 °C ในบรรยากาศปกติ จากนั้นนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและองค์ประกอบทางเฟส ศึกษาผลของการใช้เศษหนังหลังเผาที่เตรียมได้ในการใช้เป็นแหล่งของโครเมียมออกไซด์สำหรับการผลิตผงสีเซรามิกสีชมพู (ระบบ Zn- Al-Cr) และสีน้ำตาล (ระบบ Zn-Fe-Cr) นำเศษหนังหลังเผาที่เตรียมได้และผงสีเซรามิกทั้ง 2 สี มาทดลองใช้งานเป็นแหล่งให้สีในเคลือบใสบนชิ้นทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก

2. วิธีการวิจัย (Experimental methods)

2.1 สารเคมี

- เศษหนังฟอกเหลือทิ้งจากโรงงานฟอกหนัง ของ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังสงวนกิจ จำกัด
- ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ของบริษัท เซอร์นิค จำกัด
- อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ ($\text{Al}(\text{OH})_3$) ของบริษัท ไฮมีเดีย (Himedia) จำกัด
- เพอร์ริกออกไซด์ (Fe_2O_3) ของบริษัท พ็อททารี เคลย์ จำกัด
- กรอบอริก (H_2BO_3) ของบริษัท พ็อททารี เคลย์ จำกัด
- เคลือบใสสำเร็จรูป ของบริษัท เซอร์นิค จำกัด

2.2 วิธีดำเนินงาน

2.2.1 นำเศษหนังฟอกเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกหนังที่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น มาอบที่อุณหภูมิ 110 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อกำจัดความชื้น และนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่อง XRF (ยี่ห้อ Bruker รุ่น S8 Tiger) และองค์ประกอบทางเฟสด้วยเครื่อง XRD (ยี่ห้อ Bruker รุ่น D8 Advance) ใช้ $\text{Cu-K}\alpha$ radiation ที่ scanning speed 2 องศาต่อวินาที ในช่วงมุม 2-theta ตั้งแต่ 5 ถึง 80°

2.2.2 ศึกษาอุณหภูมิการเผาที่เหมาะสมด้วยการนำเศษหนังฟอกเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกหนังไปเผาที่อุณหภูมิ 800-1,100 °C ยืนไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อให้ได้เศษหนังหลังเผาซึ่งมีองค์ประกอบของโครเมียมออกไซด์ที่สามารถนำไปใช้ทำเป็นผงสีเซรามิกได้ และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่อง XRF และองค์ประกอบทางเฟสด้วยเครื่อง XRD

2.2.3 คัดเลือกเศษหนังหลังเผาที่อุณหภูมิที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบทางเฟส มาทดลองใช้งานในเคลือบใส โดยนำเศษหนังหลังเผาที่เตรียมได้ปริมาณ 10 wt% ผสมกับเคลือบใสสำเร็จรูป และบดผสมแบบเปียกด้วยลูกบดอะลูมินาในหม้อบดเป็นเวลา 8 ชั่วโมง โดยกำหนดเป็นชื่อสูตร C1 จากนั้นนำไปเคลือบด้วยวิธีการชุบบนชิ้นทดสอบเนื้อดินบิสกิตที่เตรียมจากเนื้อดินเซรามิกชนิดสโตนแวร์ และนำไปเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,200 °C ยืนไฟเป็นเวลา 30 นาที ตรวจพินิจสีที่ได้หลังเผา ขั้นตอนการทดลองและลักษณะของเศษหนังก่อนเผาแสดงดังรูปที่ 1




รูปที่ 1 ขั้นตอนการทดลองเตรียมเศษหนังหลังเผาและการทดลองใช้งานร่วมกับเคลือบใส

2.2.4 ศึกษาการเตรียมผงสีเซรามิกสีชมพูและสีน้ำตาล ด้วยการคัดเลือกเศษหนังหลังเผาที่อุณหภูมิเหมาะสมที่สุดมาผสมกับวัตถุดิบชนิดอื่น ๆ โดยผสมกับซิงค์ออกไซด์ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ และกรอบอริก เพื่อสังเคราะห์ผงสีชมพู และนำเศษหนังหลังเผาผสมกับซิงค์ออกไซด์ และเพอร์ริกออกไซด์ เพื่อสังเคราะห์ผงสีน้ำตาล โดยการบดผสมแบบแห้งในเครื่องบดโกร่งเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนำผงที่บดได้บรรจุในภาชนะอะลูมินาและเผาที่อุณหภูมิ 1,200 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในบรรยากาศปกติ ในการทดลองนี้ใช้สูตรส่วนผสมผงสีเซรามิกทั้ง 2 สี ตามเอกสารทางวิชาการของวรรณ [5] ซึ่งมีสูตรโครงสร้างและส่วนผสมตามตารางที่ 1 และมีขั้นตอนการทดลองเตรียมผงสีเซรามิกดังรูปที่ 2

ตารางที่ 1 สูตรและโครงสร้างผงสีเซรามิกสีชมพูและสีน้ำตาล [5]

ชื่อ	โครงสร้าง	สูตร-ส่วนผสม	สีหลังเผา
A3	Zinc Chrome alumina pink spinel $\text{Zn}(\text{Al}, \text{Cr})_2\text{O}_4$	$\text{ZnO} (0.8 \text{ Al}, 0.2 \text{ Cr})_2\text{O}_3$ ส่วนผสม 1. ซิงค์ออกไซด์ 31.3 wt% 2. อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ 47.9 wt% 3. กรดบอริก 9.1 wt% 4. เศษหนังหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,100 °C 11.7 wt%	สีชมพู
B2	Zinc Iron Chromite brown spinel $(\text{Zn}, \text{Fe})(\text{Fe}, \text{Cr}_2)\text{O}_4$	$\text{ZnO} (0.4 \text{ Fe}, 0.6 \text{ Cr})_2\text{O}_3$ ส่วนผสม 1. ซิงค์ออกไซด์ 34.3 wt% 2. เหล็กออกไซด์ 27.1 wt% 3. เศษหนังหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,100 °C 38.6 wt%	สีน้ำตาล



รูปที่ 2 ขั้นตอนการทดลองเตรียมผงสีเซรามิก (สีชมพูและน้ำตาล) และการทดลองใช้งานร่วมกับเคลือบใส

3. ผลและวิจารณ์ (Results and discussion)


ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเศษหนังฟอกเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกหนัง พบว่าส่วนใหญ่เป็นค่าการสูญเสียน้ำหนักหลังเผา (Loss of ignition หรือ LOI) ซึ่งมีค่ามากถึง 91 % เนื่องจากองค์ประกอบหลักของวัสดุเหลือทิ้งเป็นสารประกอบอินทรีย์ ส่วนองค์ประกอบที่เหลืออยู่คือ โครเมียมออกไซด์ (Cr_2O_3) 4.66 % ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ ที่พบ เช่น SiO_2 , SO_3 , ZnO และ Cl เกิดจากการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต [11-12]

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของเศษหนึ่งฟอกเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกหนัง

องค์ประกอบทางเคมี (wt%)	Cr ₂ O ₃	SiO ₂	SO ₃	Al ₂ O ₃	ZnO	Na ₂ O	MgO	P ₂ O ₅	Cl	อื่น ๆ	LOI
	4.66	0.69	1.85	0.31	0.11	0.07	0.11	0.31	0.53	0.89	91.00

แผนภาพ XRD ของเศษหนึ่งฟอกเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกหนังก่อนเผาและหลังเผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ แสดงดังรูปที่ 3 โดยเห็นได้ว่าเศษหนึ่งฟอกเหลือทิ้งก่อนเผา (อบ 110 °C) มีโครงสร้างแบบอสัณฐาน (Amorphous) และมีโครงสร้างที่เป็นผลึกบางส่วน ประกอบด้วย 2 เฟส คือ โซเดียมโครเมียมออกไซด์ (Sodium chromium oxide: Na₂CrO₄) และ โซเดียมโครเมียมซัลเฟต (Sodium chromium sulfate: NaCr₅SO₄) ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างหนังและสารเคมีที่ใช้ในการฟอกหนัง เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 800 °C พบว่าเกิดเฟสโครเมียม (III) ออกไซด์ (Chromium (III) oxide: Cr₂O₃) เป็นเฟสหลัก และเฟสรองเป็น ซิงค์โครเมียมออกไซด์ (Zinc chromium oxide: ZnCrO₄) และพบเฟสโครเมียมออกไซด์ (Chromium oxide: Cr₅O₁₂) เหลืออยู่เพียงเล็กน้อย รวมถึงพบควอตซ์ (Quartz: SiO₂) บางส่วน เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 900 °C และ 1,000 °C พบว่าเฟสหลักยังคงเป็น Cr₂O₃ และยังคงมีเฟส Cr₅O₁₂ และพบเฟสควอตซ์เพียงเล็กน้อย จากนั้นเมื่อเผาที่สูงขึ้นที่อุณหภูมิ 1,100 °C พบว่า Cr₂O₃ ยังคงเป็นเฟสหลักและมีความเข้มของพีคที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน และยังคงพบเฟสรองคือ ควอตซ์ และพบพีคของซิงค์โครเมียมออกไซด์ที่อยู่ในรูปโครงสร้าง ZnCr₂O₄ เล็กน้อย

ในเศษหนึ่งหลังเผาทุกอุณหภูมิตรวจพบเฟสควอตซ์ รวมทั้งสารประกอบของซิงค์ เนื่องจากวัสดุเหลือทิ้งที่นำมาใช้ในการทดลองนี้มาจากขั้นตอนการตกแต่งหนังด้วยกระดาษทรายซึ่งผ่านกระบวนการฟอกและย้อมสีมาแล้ว เมื่อพิจารณาเศษหนึ่งหลังเผาที่ 1,100 °C ไม่พบโครงสร้างผลึกแบบ Cr₅O₁₂ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงเฟสไปเป็น Cr₂O₃ การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถเกิดได้เมื่ออยู่ในสภาวะการให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงมากขึ้น โดยอุณหภูมิในการเปลี่ยนแปลงจะขึ้นกับองค์ประกอบทางเคมีของสารรวมอื่น ๆ ตามสภาวะแวดล้อม เส้นทางการเปลี่ยนเฟสดังนี้ [13-14]




ส่วนเฟสซิงค์โครเมียมออกไซด์ ZnCr₂O₄ เกิดจากการเกิดปฏิกิริยาการละลายของของแข็งระหว่าง ZnO และ Cr₂O₃ ในขณะที่เผาทำให้เกิดไอออน Zn²⁺ ละลายเข้าไปในตำแหน่ง Octahedral แทนที่ไอออน Cr³⁺ บางตำแหน่งแบบสุ่ม เกิดเป็นโครงสร้างแบบสปีเนลของ ZnO/Cr₂O₃ ดังนั้น การเผาที่อุณหภูมิ 1,100 °C จึงเป็นอุณหภูมิการเผาที่ดีที่สุดต่อการเผาเศษหนึ่งฟอกเหลือทิ้งเพื่อผลิตเศษหนึ่งหลังเผาซึ่งมีองค์ประกอบเป็นเฟสโครเมียมออกไซด์ทั้ง Cr₂O₃ และ ZnCr₂O₄ ที่มีความเสถียรและไม่เป็นพิษ รวมทั้งเกิดเฟสร่วมที่ส่งผลดีต่อการสังเคราะห์เชิงเคมีในการทดลองขั้นต่อไป นอกจากนั้น ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเฟสยังสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่อง XRF ของเศษหนึ่งหลังเผาที่ 1,100 °C ดังตารางที่ 3 อย่างไรก็ตาม จากแผนภาพ XRD อาจไม่แสดงเฟสที่มีองค์ประกอบทางเคมีบางชนิด เนื่องจากอาจอยู่ในรูปของอสัณฐาน (Amorphous) หรืออยู่ในรูปผลึกที่มีปริมาณน้อยมากซึ่งทำให้เครื่อง XRD ไม่สามารถตรวจสอบได้

ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของเศษหนึ่งฟอกเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกหนังหลังเผาที่ 1,100°C


องค์ประกอบทางเคมี (wt%)	Cr ₂ O ₃	SiO ₂	SO ₃	Al ₂ O ₃	ZnO	Na ₂ O	MgO	P ₂ O ₅	Cl	อื่น ๆ
	64.96	9.60	0.26	4.28	1.47	0.93	1.55	4.31	7.39	5.25

1= Zinc chromium Oxide (ZnCr_2O_4) 2= Quartz (SiO_2) 3= Chromium oxide (Cr_2O_3)
 4= Chromium oxide (Cr_5O_{12}) 5= Zinc chromium Oxide (ZnCrO_4) 6= Sodium Chromium oxide (Na_4CrO_4)
 7= Sodium chromium sulfate (NaCr_5SO_4)



รูปที่ 3 องค์ประกอบทางเฟสของเศษหนังฟอกเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกหนังทั้งก่อนเผาและหลังเผาที่อุณหภูมิ 800-1,100 °C


รูปที่ 4 แสดงสีของเศษหนังฟอกเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกหนังทั้งก่อนเผาและเศษหนังหลังเผาที่อุณหภูมิ 800-1,100 °C พบว่าสีของผงตัวอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสีดำ (หลังอบที่ 110 °C) ไปเป็นสีเขียวหลังเผาในทุกอุณหภูมิ จะเห็นได้ว่าเมื่ออุณหภูมิการเผาสูงขึ้น ความชัดเจนของสีเขียวจะเพิ่มขึ้น ดังรูปที่ 5 ซึ่งสอดคล้องกับผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเฟส โดยเฟส Cr_2O_3 เป็นเฟสที่ทำให้สีเขียว ดังนั้น เมื่อพบเฟส Cr_2O_3 มากขึ้น จึงทำให้เศษหนังหลังเผามีสีเขียวที่ชัดเจนยิ่งขึ้น




รูปที่ 4 สีหลังเผาของเศษหนังฟอกเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกหนังที่เผาตั้งแต่อุณหภูมิ 800-1,100 °C

ในส่วนของผลจากการสังเคราะห์ผงสีเซรามิกสีชมพู (A3) และสีน้ำตาล (B2) และใช้เศษหนังหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,100 °C (C1) แสดงดังรูปที่ 5 เป็นแหล่งของโครเมียมออกไซด์ นำมาผสมร่วมกับวัตถุดิบอื่น ๆ โดยในสูตร A3 เตรียมได้จากการนำเศษหนังหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,100 °C ผสมกับซิงค์ออกไซด์ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดบอริกตามสูตรเคมี $\text{ZnO} \cdot (0.8 \text{ Al} \cdot 0.2 \text{ Cr})_2\text{O}_3$ เพื่อให้เกิดโครงสร้างสปีเนล $\text{Zn}(\text{Al}, \text{Cr})_2\text{O}_4$ และเผาที่อุณหภูมิ 1,200 °C สามารถให้สีหลังเผาเป็นผงสีชมพู ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเฟส พบว่าสูตร A3 ก่อนเผา พบเพียง 2 เฟสหลัก คือ ซิงค์ออกไซด์ และโครเมียม


ออกไซด์ ส่วนอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดบอริก อยู่ในรูปอสัณฐานจึงทำให้ไม่ปรากฏพีคและเฟสหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,200 °C พบเฟสหลักเพียงเฟสเดียว คือ ซิงค์อะลูมิเนียมโครเมียมออกไซด์ Zinc Aluminum chromium oxide ($\text{Zn}(\text{Al}_{1.6}\text{Cr}_{0.4})\text{O}_4$) ดังรูปที่ 6 และพบว่าในสูตร B2 เตรียมได้จากการนำเศษหนึ่งหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,100 ผลสมกับซิงค์ออกไซด์ และเฟอร์ริกออกไซด์ ตามสูตรเคมี $\text{ZnO} (0.4 \text{ Fe}, 0.6 \text{ Cr})_2\text{O}_3$ เพื่อให้เกิดโครงสร้างสปีเนล $(\text{Zn}, \text{Fe})(\text{Fe}, \text{Cr})_2\text{O}_4$ และเผาที่อุณหภูมิ 1,200 °C ผลการวิเคราะห์หองค์ประกอบทางเฟส พบว่าสูตร B2 ก่อนเผา พบเฟสหลัก 3 เฟส คือ ซิงค์ออกไซด์ เฟอร์ริกออกไซด์ (Hematite) และโครเมียมออกไซด์ และเฟสหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,200 °C พบเฟสหลักเพียงเฟสเดียว คือ ซิงค์โครเมียมไอเอิร์นออกไซด์ Zinc chromium iron oxide ($\text{Zn}(\text{Fe}_{1.5}\text{Cr}_{0.5})\text{O}_4$) ซึ่งทำให้เกิดสีหลังเผาเป็นสีน้ำตาล ดังรูปที่ 7 [15-17]



รูปที่ 5 สีหลังเผาของการสังเคราะห์ผงสีเซรามิกสีชมพูและสีน้ำตาลที่อุณหภูมิ 1,200 °C



รูปที่ 6 แผนภาพ XRD ของการสังเคราะห์ผงสีเซรามิกสีชมพูสูตร A3 ก่อนเผาและหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,200 °C



รูปที่ 7 แผนภาพ XRD ของการสังเคราะห์ผงสีเซรามิกสีน้ำตาลสูตร B2 ก่อนเผาและหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,200 °C

รูปที่ 8 แสดงส่วนผสมของผงสีและเคลือบ และลักษณะขั้นตอนทดสอบหลังเผาเคลือบอุณหภูมิ 1,200 °C สำหรับการทดลองใช้แหล่งของโครเมียมที่ได้จากการใช้เศษหนังหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,100 °C ในปริมาณ 10 wt% ผสมในเคลือบใส แล้วนำไปชุบเคลือบบนขั้นตอนทดสอบเนื้อดินสโตนแวร์ จากนั้นนำไปเผาที่อุณหภูมิ 1,200 °C พบว่าให้สีหลังเผาเป็นสีเขียวเข้มผิวเคลือบมีลักษณะมันวาวไม่เกิดรานตัวหลังเผา ส่วนการนำผงสีเซรามิกสีชมพูสูตร A3 ปริมาณ 10 wt% และ ผงสีเซรามิกสีน้ำตาลสูตร B2 ที่สังเคราะห์ได้ในปริมาณ 10 wt% ผสมลงเคลือบใส แล้วนำไปชุบเคลือบบนขั้นตอนทดสอบเนื้อดินสโตนแวร์ จากนั้นนำไปเผาที่อุณหภูมิ 1,200 °C พบว่าสามารถให้สีเคลือบหลังเผาเป็นสีชมพูอ่อนและสีน้ำตาลเข้ม ตามลำดับ โดยผิวเคลือบมีความมันวาวไม่เกิดรานตัวหลังเผา นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเศษหนังหลังเผาในปริมาณ 10 wt% (สูตร C1) จึงได้ทำการเตรียมขั้นตอนทดสอบรูปทรงถ้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.5 เซนติเมตร จำนวน 3 ใบ ดังรูปที่ 9 ทดสอบสารตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมที่ละลายจากภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร ตามมาตรฐาน มอก.32-2546 [18] ทดสอบโดยใช้วิธีการสกัดผิวภาชนะด้วยสารละลายกรดแอสติก 4 % (v/v) ที่อุณหภูมิ 22 ± 2 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำไปทดสอบด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์

ชนิดเฟลม (Flame atomic absorption spectrometry FAAS : ยี่ห้อ Varian รุ่น AA280FS) ผลการทดสอบพบว่าไม่พบปริมาณสารตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม

สูตร	ส่วนผสม	สี	ขั้นตอนทดสอบหลังเผา 1,200 °C
1	เคลือบใส + เศษหนังหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,100 °C (C1) 10 wt%	สีเขียว	
2	เคลือบใส + ผงสีชมพู (A3) 10 wt%	สีชมพู	
3	เคลือบใส + ผงสีน้ำตาล (B2) 10 wt%	สีน้ำตาลเข้ม	

รูปที่ 8 ส่วนผสมเคลือบและลักษณะขั้นตอนทดสอบเคลือบหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,200 °C



รูปที่ 9 ชิ้นทดสอบรูปถ้วยเคลือบสูตร C1 ทดสอบสารตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมที่ละลายจากภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร ตามมาตรฐาน มอก.32-2546

4. สรุป (Conclusion)

ผลการทดลองนำเศษหนึ่งฟอกเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมฟอกหนังมาเผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ พบว่าการเผาที่ 1,100 °C เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเตรียมเศษหนึ่งหลังเผาที่มีความเสถียร โดยให้สีผงหลังเผาเป็นผงสีเขียวเข้ม ซึ่งประกอบไปด้วยเฟสหลักคือ โครเมียม (III) ออกไซด์ และเมื่อนำมาผสมเคลือบใส และเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,200 °C พบว่าให้สีเคลือบหลังเผาเป็นสีเขียวเข้มและผิวเคลือบมีความมันวาวไม่เกิด รานตัว และเมื่อนำชิ้นงานหลังเคลือบมาทำการทดสอบหาสารตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมที่ละลายจากภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหารตามมาตรฐาน มอก.32-2546 ไม่พบปริมาณสารตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม ในส่วนของการนำเศษหนึ่งหลังเผามาใช้เป็นแหล่งของโครเมียมในส่วนผสมในการสังเคราะห์ผงสีเซรามิกสีชมพูที่มีโครงสร้าง $Zn((Al_{1.6}Cr_{0.4})O_4)$ และสีน้ำตาลที่มีโครงสร้าง $Zn((Fe_{1.5}Cr_{0.5})O_4)$ หลังเผาที่อุณหภูมิ 1,200 °C พบว่าสามารถให้สีหลังเผาตามต้องการคือ สีชมพูและสีน้ำตาล ตามลำดับ และเมื่อนำผงสีเซรามิกดังกล่าวมาผสมกับเคลือบใส ทดลองเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,200°C พบว่าสามารถให้สีเคลือบหลังเผาเป็นสีชมพูและสีน้ำตาลตามต้องการ โดยผิวเคลือบมีความมันวาวไม่เกิดรานตัวหลังเผา ดังนั้น เศษหนึ่งหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,100 °C จึงมีแนวโน้มที่จะสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งของโครเมียมออกไซด์เพื่อเป็นผงสีเขียวใส่ผสมเคลือบเซรามิก และเพื่อสังเคราะห์ผงสีเซรามิกสีชมพูและสีน้ำตาลได้

5. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)

ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ กองวัสดุและวิศวกรรมทุกท่านช่วยสนับสนุนการทำงานวิจัย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับเงินสนับสนุนส่วนหนึ่ง รวมทั้ง บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนัง สงวนกิจ จำกัด สำหรับการให้ความอนุเคราะห์เศษหนึ่งฟอกเหลือทิ้งและข้อมูลห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเซรามิกและแก้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำหรับการทดสอบสารตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมที่ละลายจากภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหารตามมาตรฐาน มอก.32-2546

6. เอกสารอ้างอิง

- [1] NOGUEIRA, FRANCISCO G.E., ISABELA A. CASTRO, ANA R.R. BASTOS, GUILHERME A.SOUZA, JANICE G.DE.CARVALHO, and LUIZ C.A. OLIVEIRA. Recycling of solid waste rich in organic nitrogen from leather industry:Mineral nutrition of rice plants. *Journal of Hazardous Materials*. 2011, **186**, 1064–1069.
- [2] BETHELHEM HAILE TESEMA. *Tannery solid waste generation rate and preparation of leather board from chrome shaving waste and plant fibers "A wealth from waste approach for leather industry"*.Degree of master of science, Environmental science Addis Ababa University. 2018.
- [3] SATHISH, M., B. MADHAN, and J.R. RAO. Leather solid waste: An eco-benign raw material for leather chemical preparation-A circular economy example. *Waste Management*. 2019, **87**, 357–367.
- [4] ศชินท์ สายอินทวงศ์. สีเซรามิก (Color stain) [ออนไลน์]. 2551 เข้าถึงจาก: http://www.thaiceramicsociety.com/rm_paint_ceramiccolor.php. [อ้างถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565].
- [5] วรณา ต.แสงจันทร์. การวิจัยและพัฒนาสีเซรามิกชนิดสปีเนลสีน้ำตาล และสีชมพู. *เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ*. กรุงเทพฯ: กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2542.
- [6] OZEL, E. and S. TURAN. Production and characterization of iron-chromium pigments and their interactions with transparent glazes. *Journal of the European Ceramic Society*. 2003, **23**, 2097–2104.
- [7] สุจินดา ไซติพานิช และ วรณา ต.แสงจันทร์. สีผงเซอร์คอน. *วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ*. 2535, **40**(130) กันยายน, 5-11.
- [8] VERGER, L., O. DARGAUD, N. MENGUY, D. TROADEC, and L. CORMIER. Interaction between Cr-bearing pigments, and transparent glaze: A transmission electron microscopy study. *Journal of Non-Crystalline Solids*. 2017, **459**, 184-191.
- [9] CHEN, Z., Y. DU, Z. LI, D. SUN, and C. ZHU. Synthesis of black pigments containing chromium from leather sludge. *Ceramics International*, 2015, **41**, 9455–9460.

- [10] LAZAU, R.I., C. PACURARIU, D. BECHERESCU, and R. IANOS. Ceramic pigments with chromium content from leather wastes. *Journal of the European Ceramic Society*. 2007, **27**, 1899–1903.
- [11] TAHIRI, S., A. ALBIZANE, A. MESSAOUDI, M. AZZI, J. BENNAZHA. S.A. YOUNSSI, and M. BOUHRIA. Thermal behaviour of chrome shavings and of sludges recovered after digestion of tanned solid wastes with calcium hydroxid. *Waste Management*. 2007, **27**, 89–95.
- [12] YANGA, Y., H. MAA, X. CHENA, C. ZHUA, and X. LI. Effect of incineration temperature on chromium speciation in real chromium-rich tannery sludge under air atmosphere. *Environmental Research*. 2020, **183**, 109159.
- [13] NORBY, P., A. NORLUND, H. FJELLVAG, and M. NIELSEN. The crystal structure of Cr₈O₂₁ determined from powder diffraction data: Thermal transformation and magnetic properties of a chromium-chromate-tetrachromate. *Journal of Solid State Chemistry*. 1991, **94**(2), 281-293.
- [14] MAO, L., B. GAO, N. DENG, L. LIU, and H. CUI. Oxidation behavior of Cr(III) during thermal treatment of chromium hydroxide in the presence of alkali and alkaline earth metal chlorides. *Chemosphere*. 2016, **145**, 1-9.
- [15] LAZAU, R.I., C. PACURARIU, R. BECHERESCU, and R. IANOS. Ceramic pigments with chromium content from leather wastes. *Journal of the European Ceramic Society*. 2007, **27**, 1899–1903.
- [16] GRYGAR, T., P. BEZDICKA, J. DEDECEK, E. PETROVSKY, and O. SCHNEEWEISS. Fe₂O₃-Cr₂O₃ system revised. *Ceramics-Silikáty*. 2003, **47** (1), 32-39.
- [17] TUYEN, T.N., N.D. QUYEN, and T.B. LAM. Synthesis of Fe_xZn_{1-x}Cr₂O₄ brown ceramic pigment by starch assisted sol-gel process. *Hue University Journal of Science: Natural Science*, 2019, **128**, 13–19.
- [18] สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.). มอก. 32-2546. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบตะกั่วและแคดเมียมที่ละลายจากภาชนะเซรามิก ภาชนะเซรามิกแก้ว และภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร. กรุงเทพฯ : สมอ. 2546.